



## תכונות לוחות קלקר, סוגים וצפיפויות שונות:

פרמטר	יחידה	פוליסטירן מוקצף (F-15) EPS	פוליסטירן מוקצף (F-20) EPS	פוליסטירן מוקצף (F-25) EPS	פוליסטירן מוקצף (F-30) EPS
מסה סגולית	(ק"ג למ"ק)	15	20	25	30
חוזק לחיצה (בעיווי 10%)	kPa	65-110	100-150	150-200	200-250
חוזק כפיפה	kPa	160-210	240-300	350-400	410-490
מוליכות תרמית (ווט למטר למעלה קלווין) בטמפ' של 10°	EPS	0.035-0.038	0.033-0.035	0.031-0.034	0.03-0.0033
	SILVER	0.032	0.030	0.030	0.029
ספיגת מים לאחר 28 יום בטמפרטורה של 23 מעלות	(% מנפח עצמי)	0.5-3	0.5-1.5	0.5-1.5	0.5-1.5

[בחזרה לאתר](#)